

Jotafloor Solvent Free Primer

Description du produit

Revêtement époxy amine bicomposant sans solvant. Transparent. Assure une très bonne adhérence sur la majorité des sols béton uniquement en environnement atmosphérique. Développé spécialement pour les revêtements de sol à haut poids moléculaire sur des surfaces en béton proprement préparées.

Domaine d'utilisation

C'est un primaire pour tous les produits de la gamme Jotafloor. Spécialement développé pour une utilisation avec le système pour plateformes de circulation avec trafic important, telles que les rampes, parkings, passerelles piétonnières, ponts et sols industriels. Recommandé pour les chambres froides, les laboratoires, les hopitaux, les usines de produits alimentaires, les cuisines, les installations de haute technologie, les laiteries, les usines et les entrepôts. Ce produit, lorsqu'il est utilisé avec le Jotafloor Non Slip Aggregates est adapté à la réparations des craquelures, des ondulations et des imperfections de surface.

Teintes

transparent

Données produit

Propriété	Test/Norme	Description
Extrait sec volumique	ISO 3233	98 ± 2 %
Brillance (60 °)	ISO 2813	brillant (70_85)
Point d'éclair	ISO 3679 Method 1	100 °C
VOC-USA / COVs Hong Kong	EPA Method 24	72 g/l
VOC-Solvent Emission Directive	SED (1999/13/EC)	161 g/kg

Les données fournies sont pour des produits manufacturés, elles sont sujettes à de légères variations selon les couleurs.

Toutes les données sont pour la peinture mélangée.

Niveau de brillance: Selon la définition de Jotun Performance Coating

Epaisseur recommandée par couche

Epaisseur du film et rendement	Epaisseur film sec (µm)	Epaisseur film humide (µm)	Pouvoir couvrant théorique (m ² /l)
Minimum	50	50	20
Maximum	200	200	5
Type	100	100	10

Préparation de la surface

Pour assurer l'adhérence de la couche suivante, toutes les surface doivent être propres, sèches et exempts de contamination.

Tableau des préparations de surface

Substrat	Préparation de la surface	
	Minimum	Recommandé
Béton	Séchage minimum: 4 semaines. Taux d'humidité maximum 5%. Lavage à l'eau douce sous basse pression jusqu'à obtention d'une surface rugueuse, propre, sèche et exempte de laitance.	Séchage minimum: 4 semaines. Taux d'humidité maximum 5%. Préparer la surface par ponçage au diamant ou autre moyen approprié pour abraser le béton et éliminer la laitance.

Application

Méthodes d'application

Le produit peut être appliqué par

Brosse: Recommandé.

Rouleau: Recommandé.

Proportion de mélange (en volume)

Jotafloor Solvent Free Primer Comp A	2	part(s)
Jotafloor Solvent Free Primer Comp B (20)	1	part(s)
Jotafloor Solvent Free Primer Comp A	2	part(s)
Jotafloor Solvent Free Primer Comp B (40)	1	part(s)

Diluant/Solvant de nettoyage

Diluant: Jotun Thinner No. 17

Délai de séchage et de polymérisation

Température du support	15 °C	23 °C	40 °C
Jotafloor Solvent Free Primer Comp B (20)			
Sec au toucher	7 h	5 h	3 h
Sec marchable	25 h	16 h	9 h
Intervalle de recouvrement, minimum	24 h	15 h	6 h
Sec pour recouvrement, maximum, atmosphérique	72 h	48 h	30 h
Sec/polymérisé pour service	10 d	7 d	4 d

Jotafloor Solvent Free Primer Comp B (40)

Fiche Technique

Jotafloor Solvent Free Primer



Sec au toucher	12 h	10 h	6 h
Sec marchable	42 h	30 h	18 h
Intervalle de recouvrement, minimum	32 h	24 h	10 h
Sec pour recouvrement, maximum, atmosphérique	96 h	72 h	36 h
Sec/polymérisé pour service	12 d	9 d	3 d

Les temps de séchage et de polymérisation sont déterminés en laboratoire sous températures et hygrométrie contrôlée inférieure à 85% et pour les épaisseurs sèches recommandées du produit.

Sec en surface (au toucher): Etat du séchage, lorsque exercer une pression du doigt sur le revêtement ne laisse pas d'empreinte ou ne révèle pas un aspect poisseux. Les aspersion de sable sec peuvent être brossées sans coller ou endommager la surface.

Sec marchable: Délai minimum à respecter avant que le revêtement ne puisse supporter le trafic piétonnier sans marquer de façon permanente (empreinte ou dommages physiques).

Intervalle de recouvrement, minimum: le délai le plus court avant l'application de la couche suivante.

Sec pour recouvrement, maximum, atmosphérique: Le délai le plus long autorisé avant que la couche suivante ne puisse être appliquée sans aucune préparation de surface.

Sec/polymérisé pour service: Délai minimum avant que le revêtement ne puisse être exposé, de manière permanente, à son environnement.

Temps de mûrissement et durée de vie en pot

Température de la peinture **23 °C**

Jotafloor Solvent Free Primer Comp B (20)

Durée de vie en pot 10 min

Jotafloor Solvent Free Primer Comp B (40)

Durée de vie en pot 20 min

Jotafloor Solvent Free Primer Comp B (20) - 30 min, après avoir été coulé sur le sol.

Jotafloor Solvent Free Primer Comp B (40) - 45 min, après avoir été coulé sur le sol.

La compatibilité des produits

Selon l'exposition du système de peinture, différents types de primaires et de finitions peuvent être proposés en combinaison avec ce produit. Veuillez trouver quelques exemples ci-dessous. Pour des informations spécifiques, veuillez contacter Jotun.

Couche suivante: époxy, polyuréthane

Emballage (type)

	Volume (litres)	Conditionnements (litres)
Jotafloor Solvent Free Primer Comp A	3.33/13	5/20
Jotafloor Solvent Free Primer Comp B (20)	1.67/6.5	3/10
Jotafloor Solvent Free Primer Comp B (40)	1.67/6.5	3/10

Ces volumes sont pour des couleurs fabriquées en usine. Veuillez noter que les conditionnements peuvent varier selon la réglementation locale en vigueur.

Stockage

Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Les emballages doivent être stockés dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être tenus hermétiquement fermés. Manipuler avec précaution.

Durée de stockage à 23 °C

Jotafloor Solvent Free Primer Comp A	24 mois
Jotafloor Solvent Free Primer Comp B (20)	24 mois
Jotafloor Solvent Free Primer Comp B (40)	24 mois

Pour certains marchés, la durée de vie des produits peut être dictée par la législation locale. La durée mentionnée est le minimum, passée cette date la qualité de la peinture doit être ré-inspectée.

Mise en garde

Ce produit est réservé à l'usage professionnel. Les applicateurs et les opérateurs doivent être formés, expérimentés et avoir les compétences et le matériel pour mélanger/malaxer et appliquer le revêtement correctement et en accord avec la documentation technique Jotun. Les applicateurs et les opérateurs doivent utiliser les équipements de protection individuelle appropriés lorsqu'ils utilisent ce produit. Ces recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de ce produit. Toute modification susceptible d'être adaptée aux conditions sur site doit être transmise à votre représentant Jotun pour approbation avant le début des travaux.

Santé et sécurité

Veuillez respecter les précautions d'utilisation inscrites sur les emballages. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Éviter tout contact avec la peau. Les éclaboussures sur la peau doivent immédiatement être éliminées avec un produit nettoyant adapté, de l'eau et du savon. Les yeux doivent être abondamment rincés à l'eau et être examinés immédiatement par un médecin.

Variation de couleur

Les produits tels que les primaires et les antifouling peuvent présenter une légère différence de couleur d'un lot à l'autre. Ces produits peuvent décolorer et fariner lorsqu'ils sont exposés aux conditions climatiques et au rayonnement solaire.

Responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi et sont basées sur des tests en laboratoire et sur notre expérience pratique. Les produits Jotun sont considérés comme de produits semi-finis et en tant que tels ces produits sont souvent utilisés hors du contrôle de Jotun. La garantie de Jotun est strictement limitée à la qualité du produit. Des modifications mineures peuvent être apportées aux produits de façon à répondre à la réglementation locale. JOTUN se réserve le droit d'apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Les utilisateurs doivent toujours consulter Jotun pour toute recommandation spécifique sur les caractéristiques générales de ce produit, leurs besoins et les pratiques spécifiques d'application.

Dans le cas de divergences entre les différents langages de ce document, la version Anglaise (United Kingdom)

Fiche Technique

Jotafloor Solvent Free Primer



prévaut.
