

Hardtop AX

Description du produit

Revêtement polyuréthane acrylique alyphatique bicomposant à séchage chimique. Finition très brillante avec une très bonne rétention de brillant. Bonne résistance chimique. Produit à haut extrait sec. Utiliser comme couche de finition en environnement atmosphérique.

Domaine d'utilisation

Marine:
Recommandé pour les topsides, les ponts et les superstructures.

Protective:
Recommandé pour les environnements offshore, dont les raffineries, les centrales électriques, les ponts et les buildings. Adapté pour divers structures industrielles. Utilisé comme finition dans les systèmes pré-qualifiés Norsok.

Approbation et certificats

Approuvé APAS spécification 2911

Des homologations et des certificats additionnels peuvent être rendus disponibles sur demande.

Teintes

Couleurs sélectionnées parmi le Multicolour tinting system (MCI)

Données produit

| Propriété | Test/Norme | Description |
|-----------------------|----------------------------|------------------|
| Extrait sec volumique | ISO 3233 | 63 ± 2 % |
| Brillance (GU 60 °) | ISO 2813 | brillant (70_85) |
| Point d'éclair | ISO 3679 Method 1 | 28 °C |
| Densité | calculé | 1,37-1,48 kg/l |
| VOC-US/Hong Kong | US EPA method 24 (testé) | 325 g/l |
| VOC-EU | IED (2010/75/EU) (calculé) | 330 g/l |

Les données fournies sont pour des produits manufacturés, elles sont sujettes à de légères variations selon les couleurs.

Toutes les données sont pour la peinture mélangée.

Description du brillant: En accord avec la définition de Jotun Performance Coating,

Epaisseur du film par couche

Gamme de spécifications typiquement recommandées

| | | |
|----------------------------|----------|-------------------|
| Epaisseur film sec | 50 - 100 | µm |
| Epaisseur film humide | 80 - 160 | µm |
| Pouvoir couvrant théorique | 13 - 6,3 | m ² /l |

Les couleurs vives peuvent devoir être appliquées à des épaisseurs proches du maximum de la fiche technique pour atteindre leur opacité optimale.

Préparation de la surface

Pour assurer l'adhérence de la couche suivante, toutes les surface doivent être propres, sèches et exempts de contamination.

Tableau des préparations de surface

| Substrat | Préparation de la surface | |
|-------------------|--|--|
| | Minimum | Recommandé |
| Surfaces revêtues | Revêtement compatible, propre, sec et intact (ISO 12944-5 6.1) | Revêtement compatible, propre, sec et intact (ISO 12944-5 6.1) |

Application

Méthodes d'application

Le produit peut être appliqué par

| | |
|----------------|---|
| Pulvérisation: | Utiliser un spray sans air ou un vaporisateur normal. |
| Brosse: | Recommandé pour les bandes de revêtements et petites surfaces, prenez soin pour réussir à créer l'épaisseur de pellicule spécifié. |
| Rouleau: | Peut être utilisé. Cependant, quand la peinture est appliqué avec un rouleau, il faut faire attention à bien appliquer assez du matériel afin de créer l'épaisseur de la couche spécifié. |

Proportion de mélange (en volume)

| | |
|-------------------|-----------|
| Hardtop AX Comp A | 4 part(s) |
| Hardtop AX Comp B | 1 part(s) |

Diluant/Solvant de nettoyage

Diluant: Jotun Thinner No. 26 / Jotun Thinner No. 10
Jotun Thinner No. 10 peut être utilisé lorsque les solvants aromatiques sont acceptés.

Recommandations pour une application par pulvérisation de type air spray

Type de buse (inch/1000): 13-19
Pression à la buse (minimum): 150 bar/2100 psi

Recommandations pour application airless

Type de buse (inch/1000): 11-19 (HVLP) / 1.1-1.9 mm (pot sous pression)
Pression à la buse (minimum): 2.1 bar/30 psi (HVLP) / 2.1 bar/30 psi (pot sous pression)

Délai de séchage et de polymérisation

| Température du support | 0 °C | 5 °C | 10 °C | 23 °C | 40 °C |
|-------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|
| Sec au toucher | 4 h | 3 h | 2 h | 1 h | 1 h |
| Sec marchable | 40 h | 24 h | 16 h | 8 h | 4 h |
| Intervalle de recouvrement, minimum | 24 h | 18 h | 10 h | 5 h | 3 h |
| Sec/polymérisé pour service | 20 d | 14 d | 10 d | 5 d | 3 d |

Les temps de séchage et de polymérisation sont déterminés sous températures contrôlées et à une humidité relative inférieure à 85% et, à l'épaisseur sèche type du produit.

Sec en surface (au toucher): Etat du séchage, lorsque exercer une pression du doigt sur le revêtement ne laisse pas d'empreinte ou ne révèle pas un aspect poisseux.

Sec marchable: Délai minimum à respecter avant que le revêtement ne puisse supporter le trafic piétonnier sans marquer de façon permanente (empreinte ou dommages physiques).

Intervalle de recouvrement, minimum: Le délai le plus court avant l'application de la couche suivante.

Sec/polymérisé pour service: Délai minimum avant que le revêtement ne puisse être exposé, de manière permanente, à son environnement.

Temps de mûrissement et durée de vie en pot

| Température de la peinture | 23 °C |
|----------------------------|-------|
| Durée de vie en pot | 2 h |

Résistance à la chaleur

| | Température | |
|--------------------|-------------|--------|
| | Suite | Pic |
| Sec, atmosphérique | 120 °C | 140 °C |

Résistant aux éclaboussures de la plupart des huiles, pétrole aliphatique et produits chimiques non agressifs.

Durée max. du pic de température 1 heure.

Si l'aspect du produit peut être altéré aux températures mentionnées, celles-ci n'altèrent pas les propriétés anticorrosives du produit.

La compatibilité des produits

Selon l'exposition du système de peinture, différents types de primaires et de finitions peuvent être proposés en combinaison avec ce produit. Veuillez trouver quelques exemples ci-dessous. Pour des informations spécifiques, veuillez contacter Jotun.

Couche précédente: époxy, époxy zinc, époxy mastic, polyuréthane

Couche suivante: polyuréthane

Emballage (type)

| | Volume (litres) | Conditionnements (litres) |
|-------------------|--------------------|------------------------------|
| Hardtop AX Comp A | 4 / 16 | 5 / 20 |
| Hardtop AX Comp B | 1 / 4 | 1 / 5 |

Ces volumes sont pour des couleurs fabriquées en usine. Veuillez noter que les conditionnements peuvent varier selon la réglementation locale en vigueur.

Stockage

Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Les emballages doivent être stockés dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être tenus hermétiquement fermés. Manipuler avec précaution.

Durée de stockage à 23 °C

| | |
|-------------------|---------|
| Hardtop AX Comp A | 48 mois |
| Hardtop AX Comp B | 48 mois |

Pour certains marchés, la durée de vie des produits peut être dictée par la législation locale. La durée mentionnée est le minimum, passée cette date la qualité de la peinture doit être ré-inspectée.

Mise en garde

Ce produit est réservé à l'usage professionnel. Les applicateurs et les opérateurs doivent être formés, expérimentés et avoir les compétences et le matériel pour mélanger/malaxer et appliquer le revêtement correctement et en accord avec la documentation technique Jotun. Les applicateurs et les opérateurs doivent utiliser les équipements de protection individuelle appropriés lorsqu'ils utilisent ce produit. Ces recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de ce produit. Toute modification susceptible d'être adaptée aux conditions sur site doit être transmise à votre représentant Jotun pour approbation avant le début des travaux.

Santé et sécurité

Veillez respecter les précautions d'utilisation inscrites sur les emballages. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Eviter tout contact avec la peau. Les éclaboussures sur la peau doivent immédiatement être éliminées avec un produit nettoyant adapté, de l'eau et du savon. Les yeux doivent être abondamment rincés à l'eau et être examinés immédiatement par un médecin.

Variation de couleur

Lorsqu'applicable, les produits initialement supposés être utilisés comme primaires ou comme antifouling peuvent présenter de légères variations de couleurs d'un lot à l'autre. Ces produits peuvent pâlir et fariner lorsqu'ils sont exposés à la lumière du soleil et aux conditions climatiques.

Responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi et sont basées sur des tests en laboratoire et sur notre expérience pratique. Les produits Jotun sont considérés comme de produits semi-finis et en tant que tels ces produits sont souvent utilisés hors du contrôle de Jotun. La garantie de Jotun est strictement limitée à la qualité du produit. Des modifications mineures peuvent être apportées aux produits de façon à répondre à la réglementation locale. JOTUN se réserve le droit d'apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Les utilisateurs doivent toujours consulter Jotun pour toute recommandation spécifique sur les caractéristiques générales de ce produit, leurs besoins et les pratiques spécifiques d'application.

Dans le cas de divergences entre les différents langages de ce document, la version Anglaise (United Kingdom) prévaut.
